



ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЁН ПО ЗАКАЗУ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМНЕФТЬ – БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
(ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – БМ»)

Юридический адрес: Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, 3-я линия, В.О. д. 62, лит. А
Тел: +7 (812) 493-25-66, e-mail: bitum@gazprom-neft.ru, www.bitum.gazprom-neft.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью
«ПЕРМСКИЙ БИТУМНЫЙ ЗАВОД» (ООО «ПБЗ») 614058, Российская Федерация, Пермский край,
г. Пермь, ул. Деревообделочная, д. 8, офис 204
Тел: (342) 206-21-75
e-mail: bitumperm@yandex.ru
Лаборатория ООО «ПБЗ»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1

**Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130
ГОСТ 33133-2014**

Наименование НТД на отбор проб: ГОСТ 2517-2012
Код ОКПД 2: 19.20.42.121
Дата изготовления продукта: 14.04.2019
Дата отбора пробы: 14.04.2019
Дата проведения испытаний: 14.04.2019
Место отбора пробы: E-216
Номер партии: 1
Размер партии (масса): 125

Декларация соответствия
Таможенного союза
Регистрационный номер
ЕАЭС № RU Д-РУ.СМ40.В.00016/19
Срок действия
с 28.03.2019 по 28.03.2022



№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ 33133-2014	Фактические значения	Метод испытаний
1	Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при температуре 25°С, не менее	101-130	101	ГОСТ 33136
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже	45	45	ГОСТ 33142
3	Растяжимость, см, при температуре 0°С, не менее	4,0	4,97	ГОСТ 33138
4	Температура хрупкости, °С, не выше	-20	-21	ГОСТ 33143
5	Температура вспышки, °С, не ниже	230	250	ГОСТ 33141
6	Изменение массы образца после старения, %, не более	0,7	0,2	ГОСТ 33140
7	Изменение температуры размягчения после старения, °С, не более	7	4	ГОСТ 33140, ГОСТ 33142

Заключение: битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 соответствует требованиям:
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»;
- ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования».

Лаборант

подпись

Ф.И.О.

Дата выдачи паспорта

14.04.2019г.

